



62Ph/Vv Vk

MW-EN 13162-T4-MU1-WL(P)-AF,5

Durchgehend wasserabweisende (hydrophobiert), Sichtseite mit weißem Glasvlies - Rückseite mit gelbem Glasvlies kaschierte, nicht brennbare Dämmplatte zur Wärme und Schalldämmung.

Anwendungstyp nach ÖNORM B 6000: MW-W

- Dämmung der Deckenunterseite von Garagen, Werk- und Abstellräumen
- Wärme und Schalldämmung von Rahmenkonstruktionen
- Schallabsorption offen oder hinter Bekleidungen



Technische Eigenschaften	Daten	Einheit	Norm
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit (λ_D)	0,032	W/(m · K)	ÖNORM EN 13162
Brandverhalten Euroklasse	A1 (nicht brennbar)		ÖNORM EN 13501-1
Dickentoleranzklasse	T4		ÖNORM EN 13162
Wasserdampfdiffusion	MU1		ÖNORM EN 12086
Wasseraufnahme	WL(P)	kg/m ²	ÖNORM EN 12087
Strömungswiderstand	≥ 5 (AF,5)	kPa · s/m ²	ÖNORM EN 29053
	Dicke (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)
Ph 62/Vv Vk	60 bis 160	1.200	600

Mindestproduktionsmengen, Verfügbarkeit, Lieferzeiten und Formate auf Anfrage.



Informationen zur Leistungserklärung (DoP) gemäß EU-Bauproduktenverordnung finden Sie unter www.ursa.at im Bereich Dokumentation.

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001.

URSA Glaswolle-Dämmstoffe sind gesundheitlich unbedenklich, können ohne zusätzliche Arbeitsschutzmaßnahmen verarbeitet werden und sind mit dem RAL-Gütezeichen „Erzeugnisse aus Mineralwolle“ gekennzeichnet.

Beim Umgang mit Dämmstoffen aus Mineralwolle sind die allgemeinen Grundsätze der Arbeitshygiene nach TRGS 521 Abschnitt 4 (02/2008) und der AUVA „Sicheres Arbeiten in der Zimmerei“ Seite 56-57 (11/2014) zu beachten.

Die technischen Informationen geben unseren derzeitigen Kenntnisstand und unsere Erfahrung wieder. Die beschriebenen Einsatzbereiche können besondere Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung.

URSA Dämmsysteme Austria GmbH
 Lemböckgasse 49/C/Top C1-1, 1230 Wien
 Tel. +43 (0) 1/86 55 766-0
 Fax +43 (0) 1/86 55 766-91
 office-at@ursa.com
www.ursa.at

