



Dichtklebstoff  
Tesnilno lepilo  
Sealing adhesive

**DKS**

erfüllt  
**DIN 4108-11**

**zum Anbringen und Kleben  
aller Arten von Folien**

**za pritrjevanje in lepljenje  
vseh vrst folij**

**for attaching and gluing  
all types of foils**



**DE Anwendung** Dichtklebstoff für innen und außen, für den luftdichten Anchluss von Dampfbremsen und Unterdeckbahnen nach DIN 4108-7 und EnEV auf bauüblichen Untergründen angrenzender Bauteile, wie z.B. Mauerwerk, Putz, Beton, Gipsbauplatten, Holz und Metall.

**Eigenschaften** • Sehr emissionsarm • Nach Erreichen der Endfestigkeit kurzzeitig beständig gegen Wasser und Feuchtigkeit • Erfüllt die Anforderungen an die Dauerhaftigkeit der Klebeverbindung nach DIN 4108-11

**Lagerung** • Lagertemperatur zwischen +5°C bis +40°C, in Originalgebinde dicht verschlossen, trocken, ohne direkte Sonneneinstrahlung

• Frostbeständig bis -30°C

**Verarbeitung** • Verarbeitungstemperatur ab -5°C • Die Untergründe müssen tragfähig, trocken, staub- und fettfrei sein.

• Der Klebstoff wird einseitig als 6 - 8 mm dicke Raupe lückenlos auf den Untergrund aufgetragen. • Hinweis: Eine Ablüftezeit von ca. 40 Minuten erhöht die Anfangshaftung. • Die Folie wird spannungsfrei mit Entlastungsschlaufe mit Hilfe von zwei Fingern um die Kleberaupe angeschmiegt – nicht platt drücken! • benötigt keine Anpressplatte • Erreichen der Endfestigkeit nach ca. 48 h, abhängig von Raupendicke, Untergründen und Klimabedingungen

• Reichweite 6 - 11 m

**SI Aplikacija** Tesnilno lepilo za notranjo in zunanjou uporabo, za neprodušivo povezavo parnih ovir, zapor in sekundarnih kritin v skladu z DIN 4108-7 in EnEV na standrnih podlagah, kot so beton, mavčne plošče, les in kovine.

**Lastnosti** • zelo nizke emisije • doseganje končne moči po kratkem času • odpornost na vlago in vodo • izpoljuje zahteve glede trajnosti • izpolnjuje zahteve po DIN 4108-11

**Skladiščenje** • temperature skladisčenja med +5°C in +40°C tesno zaprto v originalnih posodah, v suhem prostoru brez direktne sončne svetlobe

**Uporaba** • temperatura nanašanja mora biti višja od -5°C • površina mora biti čista, suha, brez prahu in maščobe • lepilo namešemo na eni strani v debelini 6-8 mm, brez vrezeli • čas odzračevanja je približno 40 minut • folija mora biti nameščena z razbremenilno zanko • lepilo ob lepljenju folije ne stisnemo do podlage - priporočen je debelejši sloj • čas utrjevanja je cca 48 ur • vsebina zadostuje za 6-11 m lepljenja

**EN Application** Sealing adhesive for interior and exterior, for airtight Connection of steam brakes and lower deck tracks according to DIN 4108-7 and EnEV on standard substrates adjacent components, such as .B. masonry, Plaster, concrete, plasterboards, wood and metal.

**Properties** • Very low-emission • After reaching the final strength for a short time resistant to water and moisture • Meets the requirements for durability adhesives bond according to DIN 4108-11

**Storage** • Storage temperature between +5°C to +40°C, tightly sealed in original containers, dry, without direct sunlight • Frost resistant to -30°C

**Processing** • Processing temperature from -5°C • The substrates must be durable, dry, be free of dust and grease. • The adhesive is applied on one side as 6 - 8 mm thick Caterpillar applied to the ground without any gaps. • Note: A venting time of approx. 40 minutes increases the initial liability. • The film is tension-free with relief loop with the help of two fingers around the Glue bead - do not press flat! • does not require a contact bar • Reaching the final strength after approx. 48 h, depending on caterpillar thickness, substrates and Climate • Range 6 - 11 m

#### Content:

**310 ml / 310 g e**

Art. no.: 7043167

Distributor: URSA Slovenija, d.o.o.

Povhova ulica 2, 8000 Novo mesto

[www.ursa.si](http://www.ursa.si)

Service-Nr.: 034202 85-199

